




Серия 3000 BeroThane HS420 MM 3000 - 3046

НАНАСЯНЕ



Пропорция на смесване: 2:1 с втвърдител HS420 +15% 8-181 (използвайте мерителна линейка **54-171/ 54-172**)




Вискозитет при нанасяне: Аерозол (секунди): 17-19
Pressure tank (секунди): -
Airless (секунди): -
DINCUP 4mm/20°C



	Диаметър дюза (мм)	Налягане (бар)
Горно казанче	1,2 – 1,4	3,5 – 4,5
Долно казанче	1,4 – 1,5	3,5 – 4,5
Pressure tank	0,8 – 1,1	-
Airless	0.009"- 0.011"/40	180 - 200
HVLP / LVLP	-	Виж информацията от производителя
HE	1,2 – 1,4	2



Слоеве	2
Дебелина на слоя (µm)	50



Изпарение на разтворителя (минути)	5 - 10
------------------------------------	--------



Съхнене (минути)	20°C	15 часа
	60°C	20 - 40



Трайност на продукта (минути)	20°C	60 - 120
-------------------------------	------	----------

Официален представител: "Есклипс 99" ЕООД, град Пловдив, ул. Задруга 9;

<http://esklips99.com/>; info@esklips99.com; тел./факс: 032/671 071



Информация за продукта

Употреба

Леки автомобили,
индустриални автомобили,
автобуси, оборудване и др.

Химична база

Висококачествена
двукомпонентна
полиуретанова смола

Основни свойства

Добър блясък, непожълтяващ 2K финиш

Допълнителни материали

8-30/8-40/8-50, 8-181, 1-060,
1-065, 30-09, 47-39 (за
пластмасови части).

Разпоредби на ЕС

Физични свойства

Специфично тегло (кг./л.)
Точка на запалване
Процентен обем на сухо
вещество
Разход
Гланц
Цвят

1.04 до 1.4
Затворена опаковка: 28.5°C (83.3°F)
58-68
9 м²/л./50 µm
Силен

Бази
Филери
Почистване

В комбинация с подходящ
грунд върху сухи
повърхности, стомана,
гальванизирана стомана,
алуминий и полиестер.
Върху пластмасови части:
Първо грунд за пластмаса,
след това слой HS грунд с
2K еластик.
8-145, 8-149, 1-75, 30-746
1-051 Препарат за почистване на пистолети

Срок на годност (години)

Минимум 2
При нормални условия на съхранение и затворени
кутии.

Разклатете няколко пъти опаковката, преди да започнете работа с продукта

Срок на годност на Серия 900 MM 900 – 999 при нормални
условия на съхранение и затворени кутии.

Техническата информация в този документ се основава на знанията ни към момента и е предназначен да даде представа за различните приложения на продукта, без това да ни обвързва или задължава по някакъв начин.

Дата на издаване : 4/2/2008.

Версия: 3 / DBL-BTHS3000-TI

Официален представител: "Есклипс 99" ЕООД, град Пловдив, ул. Задруга 9;

<http://esklips99.com/>; info@esklips99.com; тел./факс: 032/671 071